

Avery Dennison[®] DOL 6000 Floor Marking

フロアサイン用オーバーラミネートフィルム

特長

- 屋内のフロアグラフィクスを保護するマットエンボスのラミネート
- DIN 規格に適合した滑り耐性 (DIN 51130:2014, クラス R10)

製品構成



表面基材:
210 μm
透明 / マット
表面エンボス付き塩ビ



粘着剤:
アクリル系強粘着
透明



剥離材:
片面コート紙



耐久性:
屋内使用のみ
最長 9 ヶ月
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)

印刷・加工方式

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> フラットベッド式カット | <input checked="" type="checkbox"/> 感圧ラミネート |
| <input type="checkbox"/> フリクションフィード式カット | <input type="checkbox"/> 静電式プリント |
| <input type="checkbox"/> ダイカット | <input type="checkbox"/> 水性インクジェット |
| <input type="checkbox"/> 熱転写式プリント | <input type="checkbox"/> 溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> スクリーン印刷 | <input type="checkbox"/> UV 硬化型インクジェット |

アプリケーション

- 屋内フロアサイン
- 屋内展示
- オフィスデコレーション

使用目的

Avery Dennison[®] DOL 6000 Floor Marking は、屋内フロアサイン用の耐スクラッチ性オーバーラミネートとして最適です。

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO 534	210 µm
厚み(表面基材+粘着剤)	ISO 534	245 µm
寸法安定性	FINAT FTM-14	0.4 mm 以下
粘着力(初期値)	FINAT FTM-1 (ステンレス)	360 N/m
粘着力(最大値)	FINAT FTM-1 (ステンレス)	480 N/m
可燃性		自己消火性
保存期間	22° C 以下 50-55 % RH 環境下	1 年 (購入から半年以内のご使用をお勧め致します)
耐久性		屋内使用のみ 最長 9 ヶ月

使用温度範囲

施工時の温度	20°C ~ 30°C
使用温度	0°C ~ 40°C

耐薬品性

水、洗浄剤、IPA、希釈した酢酸、塩水を屋内床面に使用中に噴霧しても、短時間であれば表面に損傷を与えることはありません。

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験に基づいて行われております。なお、本書に記載されている数値は標準値であり、保証値ではありません。

購入者はその使用目的に関わらず、製品の適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更されることがあります。

保証

Avery Dennison® ブランドの製品は、入念な品質管理のもとで製造されており、その材質および仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。販売時に、不具合が見つかった場合には無償にて交換いたします。いかなる状況においても、当社の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金を上回ることはありません。販売員、販売代理人または代理店には、これらの保証を与えたり、または意義を唱えたりする権限は一切ございません。

Avery Dennison® ブランドの製品は、当社の販売条件の規約の 1 つでもある上記の条件を順守したうえで販売しております。また必要に応じ、当社規約の写しをご用意いたします。

試験方法

寸法安定性:

150 x 150 mm のアルミニウムへサンプルを貼付し、+ 70°C、48 時間加熱後のサンプル収縮を測定。

粘着力:

ステンレスまたはフロートガラスへサンプルを貼付し、24 時間後に 180° の角度で本製品を剥がした場合の粘着力。初期値の粘着力は、サンプル貼付から 20 分後に測定。

可燃性:

アルミニウムへ貼付したサンプルをガスバーナーの炎にて 15 秒間燃やす。炎をフィルムから離してから 15 秒以内に鎮火していることを確認。

使用温度範囲:

ステンレスへ貼付したサンプルを高温および低温にさらした後、室温に戻す。室温に戻してから 1 時間後、サンプルの劣化の有無を検査。

注記: 溶剤、酸性物質、染料といった化学物質が残留した状態で製品を長時間露出することにより、製品に想定外の劣化が見られることがあります。

耐薬品性:

テスト用パネルへ添付後 72 時間経過したサンプルを、試験用の薬品へ一定時間浸す。サンプルを薬品より取り出した 1 時間後にサンプルの劣化状態を検査。

耐食性:

アルミニウムへ貼付したサンプルを 35°C の塩性ミスト(塩分 5%)にさらす。暴露後、サンプルが剥離されたアルミニウムへ錆の痕跡がないか検査。