

### 表面基材

CLrPET50TCは100%リサイクル樹脂(PCW:消費者が排出した原料を使用)を使った透明なポリエステルフィルムです。  
印刷受容トップコーティングを施しています。

厚さ: 50 μm ±10% ISO534  
坪量: 70 g/m<sup>2</sup> ±10% ISO536

### 剥離紙

BG50Wはオートラベリング用設計の、スーパーカレンダー加工した白色グラシン剥離紙です。

厚さ: 70 μm ±10% ISO534  
坪量: 80 g/m<sup>2</sup> ±10% ISO536

### 粘着剤

DS808 は、永久接着のアクリル系溶剤型粘着剤です。耐薬品性に優れており、様々な被着体に使用可能です。

最低貼付温度: -5°C  
使用温度範囲: -40°C ~ +120°C  
初期タック: 14.0 N/in FTM#9ステンレス  
粘着力 (90°, 20 分): 10.0 N/in FTM#2 ステンレス  
粘着力 (90°, 24 時間): 11.0 N/in FTM#2 ステンレス  
※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

初期タックに優れており低表面エネルギーの被着体への使用に適しています。この製品は、化粧品、トイレタリー、高級品のプロモーション用の POPラベルに適しています。表面基材には 100%リサイクルPET樹脂を使用しており、環境不可の低減に貢献します。

### 加工と印刷方法:

レタープレス、グラビア、フレクソ、スクリーンで印刷可能です。UVインクでの印刷適性に優れています。

巻取テンションのかけすぎは、糊染み出しの原因となりますのでご注意ください。



### 製品保存期間:

適切な保管条件下で納入後 6ヶ月  
(温度:22°C ± 2°C、相対湿度 50% ± 5%)

## MZ0499

### CLrPET50TC / DS808 / BG50W

透明再生PET / 一般強粘着 (溶剤) /  
グラシン紙 (白)



### 注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2020/06/16

## エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。  
尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。  
当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。  
製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。