

Avery Dennison® DOL 1480Z

オーバーラミネートフィルム(プレミアムグレード)

特長

- 上質なマット仕上げ
- MPI1105シリーズとの組み合わせで使用すると、カーラッピング時に問題となる複雑な曲面や深い凹みにも順応可能
- 印刷面を引っかき傷から保護すると共に、画像の色や奥行きを引き立てます
- 屋外での長期使用を可能とする、優れた耐候性を発揮
- UV、温度、湿度、塩害に対し、優れた耐久性を発揮

特長

Avery Dennison® DOL 1480Zは、MPI1105シリーズとともに、最も難しい3次曲面への施工向けに設計された高品質・極薄のキャスト塩ビフィルムです。DOL1480Zは、高い追従性、摩耗耐性、耐候性が求められる場合に最適です。

製品構成



表面基材:
30 µm
透明 / マット
スーパーキャスト塩ビ



粘着剤:
アクリル系強粘着型
透明



剥離材:
片面PEコート紙



耐候性:
最長5年間(印刷なしの状態)
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)

印刷・加工方式*

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> フラットベッド式カット | <input checked="" type="checkbox"/> 感圧ラミネート |
| <input type="checkbox"/> フリクションフィード式カット | <input type="checkbox"/> ラテックスインクジェット |
| <input type="checkbox"/> ハンドカット | <input type="checkbox"/> 環境対応溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> ダイカット | <input type="checkbox"/> 溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> スクリーン印刷 | <input type="checkbox"/> UV硬化型インクジェット |

アプリケーション

- カーラッピング
- 船舶
- 壁面
- 展示会
- 窓
- 屋外広告

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO534	30 µm
厚み(粘着剤)	ISO534	25 µm
寸法安定性		< 0.4 mm
引張強度		0.5 ~ 1.25 kg/cm
伸び		> 150%
光沢	ISO 2813 @ 85°	20%
保存期間	22° C, 50-55 %RH環境下	1年 (購入後半年以内のご使用をお勧め致します)
使用温度限界		-40 ~ 80 °C

粘着特性

粘着力	15分後	525 N/m
(FINAT FTM-1, 対ステンレス)	24時間後	613 N/m

耐久性

可燃性		自己消火性
耐候性**	屋外垂直暴露試験	最長5年間
耐薬品性		大半の弱酸性、アルカリおよび塩溶液に耐性あり
施工時の最低温度		> 4°C

UV硬化型インク
使用時の注意

ラミネート時の温度	46°C未満で施工してください
ラミネート圧力	100 psi

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験に基づいて行われております。なお、本書に記載されている数値は標準値であり、保証値ではございません。購入者はその使用目的に関わらず、製品の適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更されることがあります。

保証

Avery Dennison® ブランドの製品は、入念な品質管理のもとで製造されており、その材質および仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。販売時に、不具合が見つかった場合には無償にて交換いたします。いかなる状況においても、当社の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金を上回ることはございません。販売員、販売代理人または代理店には、これらの保証を与えたり、または意義を唱えたりする権限は一切ございません。

Avery Dennison®ブランドの製品は、当社の販売条件の規約の1つでもある上記の条件を順守したうえで販売しております。また必要に応じ、当社規約の写しをご用意いたします。

*本製品はほとんどのプリンターとインクの組み合わせに対応しております。テストの上、ご使用ください。

**耐候性

アジア太平洋地域での気候条件をもとにしております。実際の性能寿命は、被着体の状態、使用環境ならびに製品のメンテナンス状態によって異なります。例えば標識が、北半球の南部または南半球の北部などの高温地帯や、産業汚染地域または高地にて長時間使用される場合には、製品の耐候性は低下いたします。