

表面基材

TT2C は、白色の熱転写印字用紙です。

摩耗耐性、平滑度に優れています。

厚さ: 85µm (±10%) ISO 534

坪量: 90 g/m² (±10%) ISO 536

剥離紙

BG40Wh は、オートラベリング用設計の、スーパーカレンダー処理した白色グラシン紙です。

厚さ: 52µm (±10%) ISO 534

坪量: 60 g/m² (±10%) ISO 536

粘着剤

S2700 は、永久接着のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。

様々な被着体に対して良好な粘着力を得られます。

アメリカ食品医薬局 (FDA)の安全性に適合しております。

最低貼付温度: 5°C以上

使用温度範囲: -20°C~+80°C

初期タック: 8.0 N/in FTM#9 ステンレス

粘着力 (90°24 時間): 6.0 N/in FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

用途と使用:

本製品は、熱転写プリンター用に設計されました。印字画像の耐久性が求められる、バーコードラベル、産業用バーコードラベル、在庫品のトレーサビリティ等の用途に適しております。

加工と印刷方法:

本製品は、熱転写式バーコード印刷用に設計されております。

印刷する際は、インクの粘性に注意願います。

製品保存期間:


適切な保管条件下で納入後 6ヶ月

(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

MW3010C1

TT2C(N)/S2700/BG40Wh

熱転写印字用紙/
一般強粘着/グラシン紙(白)



TT2C(N)

S2700

BG40Wh

注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/11/01

エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。

尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。

当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。

製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。