

Avery[®] 500 Event Film - Matt

特長

- カッティングおよびカス取りが容易
- 優れた施工性を実現
- 多様な被着体に対し、優れた再剥離性を実現
- 多彩なカラーレンジを実現(マットおよびグロス 各 47 色)
- スポットライト下での反射を抑えたマット感を実現
- 品質を維持しながらも低価格を実現

*印刷・加工方式

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> フラットベッド式カット | <input type="checkbox"/> 感圧ラミネート |
| <input checked="" type="checkbox"/> フリクションフィード式カット | <input type="checkbox"/> 静電式プリント |
| <input checked="" type="checkbox"/> ダイカット | <input type="checkbox"/> 水性インクジェット |
| <input checked="" type="checkbox"/> 熱転写式プリント | <input type="checkbox"/> 溶剤系インクジェット |
| <input checked="" type="checkbox"/> スクリーン印刷 | <input type="checkbox"/> UV 硬化型インクジェット |

使用目的

Avery 500 Event Film は、短期広告やイベントでのマーキングに最適な、汎用グレードのマーキングフィルムです。屋内外の平面に使用可能です。

製品構成



表面基材:
70 μm
モノメリックカレンダー塩ビ



粘着剤:
アクリル系強粘着型



剥離材:
クラフト紙
片面コーティング
130 g/m²



耐候性:
最長 3 年間(印刷なしの状態)
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)



カラーバリエーション:
47 色(マット)

アプリケーション

- バス
- 不動産広告
- 展示
- POP
- 床面装飾
- ウィンドウ装飾

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO 534	70 µm
厚み(表面基材+粘着剤)	ISO 534	85 µm
寸法安定性	DIN 30646	0.5 mm 以下
光沢	ISO 2813, 85°	12 %
粘着力(初期値)	FINAT FTM-1	225 N/m
粘着力(最大値)	FINAT FTM-1	300 N/m
再剥離性		最長 1年間
可燃性		自己消火
保存期間	22° C 以下 50-55 % RH 環境下	1年
耐候性 **	屋外垂直面での暴露	
	白色、黒色	最長 3年間
	不透明色、透明色	最長 3年間
	メタリック色	最長 1年間

使用温度範囲

施工時の温度	0°C 以上の環境下で作業のこと
検査結果	- 40°C ~ + 100°C

耐薬品性

耐湿性	120 時間暴露	影響なし
耐食性	120 時間暴露	腐食促進せず
耐水性	48 時間浸漬	影響なし
耐薬品性	弱酸	影響なし
	弱アルカリ	影響なし
耐化学溶媒性	油、グリース、脂肪族溶媒、潤滑油、 ヘプタン、JP-4 燃料への暴露	影響なし

試験方法

寸法安定性:
150 x 150 mm のアルミニウムへサンプルを貼付し、+ 70°C、
48 時間加熱後のサンプル収縮を測定。

粘着力:
ステンレスまたはフロートガラスへサンプルを貼付し、24 時間
後に 180° の角度で本製品を剥がした場合の粘着力。初期値
の粘着力は、サンプル貼付から 20 分後に測定。

可燃性:
アルミニウムへ貼付したサンプルをガスバーナーの炎にて 15
秒間燃やす。炎をフィルムから離してから 15 秒以内に鎮火し
ていることを確認。

使用温度範囲:
ステンレスへ貼付したサンプルを高温および低温にさらした
後、室温に戻す。室温に戻してから 1 時間後、サンプルの劣
化の有無を検査。
注記: 溶剤、酸性物質、染料といった化学物質が残留した状態で製品を長
時間露出することにより、製品に想定外の劣化が見られることがあります。

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験
に基づいて行われております。なお、本書に
記載されている数値は標準値であり、保証値
ではありません。

購入者はその使用目的に関わらず、製品の
適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更さ
れることがあります。

保証

Avery® ブランドの製品は、入念な品質管理の
もとで製造されており、その材質および仕上
りに欠陥がないことを保証いたします。販売時
に、不具合が見つかった場合には無償にて交
換いたします。いかなる状況においても、当社
の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金
を上回ることとはございません。販売員、販売代
理人または代理店には、これらの保証を与え
たり、または意義を唱えたりする権限は一切
ございません。

Avery®ブランドの製品は、当社の販売条件の
規約の 1 つでもある上記の条件を順守したう
えで販売しております。また必要に応じ、当社
規約の写しをご用意いたします。

**耐候性/再剥離性

耐候性および再剥離性は、アジア太平洋地域
での気候条件をもとにしております。実際の性
能寿命は、被着体の状態、使用環境ならびに
製品のメンテナンス状態によって異なります。
例えば標識が、北半球の南部または南半球
の北部などの高温地帯や、産業汚染地域ま
たは高地にて長時間使用される場合には、製
品の耐候性は低下いたします。

*本製品はほとんどのプリンターとインクの組
み合わせに対応しております。テストの上、ご
使用ください。

***本資料の印刷時点では、情報を入力する
ことができておりません。