

Avery[®] MPI 2611 Wall Film

屋内壁面装飾用インクジェットメディア(ハイグレード)

特長

- 屋内装飾用にデザインされた、マット仕上げの白色高性能ポリメリックカレンダー塩ビを表面基材に採用
- 貼り付け時間を短縮し、溶剤系インクジェット用インクによる縁の反りも低減できる厚手の表面基材を採用
- 卓越した粘着剤技術により、ほとんどの壁面に施工可能
- 優れた印刷性能のハイグレードフィルムを採用
- 両面に PE をコートした剥離材を採用しているため、加工が容易
- 高光沢、半光沢、サテンの塗料を含む多様な塗料面で試験しているため、ほとんどの壁面に施工可能
- 加熱剥離により、塗装した壁面から簡単に美しく剥離可能
- 建築材料の表面燃焼特性に関する標準試験法 ASTM E84-04 のクラス A に適合

*印刷・加工方式

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> フラットベッド式カット | <input checked="" type="checkbox"/> 感圧ラミネート |
| <input type="checkbox"/> フリクションフィード式カット | <input type="checkbox"/> 水性インクジェット |
| <input checked="" type="checkbox"/> ダイカット | <input checked="" type="checkbox"/> 環境対応型溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> 熱転写式プリント | <input checked="" type="checkbox"/> 溶剤系インクジェット |
| <input checked="" type="checkbox"/> スクリーン印刷 | <input checked="" type="checkbox"/> UV 硬化型インクジェット |

施工時の注意点

施工方法や参考資料については、ユーザーマニュアルをご参照ください。

- 5.6 ウィンドウグラフィックスの印刷、施工
- 5.61 内壁の施工に関する概要
- 4.14 溶剤系インクジェットグラフィックスの印刷および仕上げ方法

使用目的

Avery MPI 2611 Wall Graphic は、施工後の寸法安定性、再剥離性、印刷品質に富んだ性質が求められる、壁面装飾での採用を念頭に開発されたマット白色のポリメリックカレンダータイプの塩ビフィルムです。

製品構成



表面基材:
152 μm
白色/マット
ポリメリックカレンダー塩ビ



粘着剤:
アクリル系再剥離型
透明

再剥離: 最長 1 年



剥離材:
Stafflat 紙
両面 PE コーティング



耐候性:
最長 4 年間(印刷なしの状態)
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)

適用被着面:
平面

アプリケーション

- 屋内壁面装飾
- 店舗壁面装飾
- 壁面装飾
- 展示用壁面装飾
- ウィンドウ装飾
- 屋内広告

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO 534	152 µm
厚み(表面基材+粘着剤)	ISO 534	178 µm
寸法安定性	DIN 30646	良好
不透明度	ISO 2471	***
粘着力(初期値)	FINAT FTM-1 (ステンレス)	***
粘着力(最大値)	FINAT FTM-1 (ステンレス)	***
再剥離性 [^]	平滑な塗料面	最長 1 年間
可燃性	建築材料の表面燃焼特性に関する 標準試験法 ASTM E84-04 のクラス A に適合	自己消火
保存期間	20-25° C 50-55 % RH 環境下	1 年
耐候性 **	屋外垂直面での暴露	最長 4 年間(プリントなし)

[^]ニトロセルロース塗料、スクリーン印刷直後のインク、ABS、ポリスチレンおよび 特定の PVC に貼りつけた場合には剥離ができません

使用温度範囲

施工時の温度	+ 4°C 以上の環境下で作業のこと
検査結果	- 40°C ~ + 80°C

耐薬品性

大半の弱酸性物、アルカリおよび塩による影響なし

注記:

ラミネート加工、ワニス塗り、トリミング、カッティングならびには貼り付け等の施工を行う際には、本製品がきちんと乾燥しており、きれいな状態であることを確認してください。溶剤などの残留がある場合、製品の特性や属性に変化が生じることがあります。

試験方法

寸法安定性:

150 x 150 mm のアルミニウムへサンプルを貼付し、+ 70°C、48 時間加熱後のサンプル収縮を測定。

粘着力:

ステンレスまたはフロートガラスへサンプルを貼付し、24 時間後に 180° の角度で本製品を剥がした場合の粘着力。初期値の粘着力は、サンプル貼付から 20 分後に測定。

可燃性:

アルミニウムへ貼付したサンプルをガスバーナーの炎にて 15 秒間燃やす。炎をフィルムから離してから 15 秒以内に鎮火していることを確認。

使用温度範囲:

ステンレスへ貼付したサンプルを高温度および低温にさらした後、室温に戻す。室温に戻してから 1 時間後、サンプルの劣化の有無を検査。
注記: 溶剤、酸性物質、染料といった化学物質が残留した状態で製品を長時間露出することにより、製品に想定外の劣化が見られることがあります。

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験に基づいて行われております。なお、本書に記載されている数値は標準値であり、保証値ではありません。

購入者はその使用目的に関わらず、製品の適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更されることがあります。

保証

Avery® ブランドの製品は、入念な品質管理のもとで製造されており、その材質および仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。販売時に、不具合が見つかった場合には無償にて交換いたします。いかなる状況においても、当社の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金を上回ることはありません。販売員、販売代理人または代理店には、これらの保証を与えたり、または意義を唱えたりする権限は一切ございません。

Avery®ブランドの製品は、当社の販売条件の規約の 1 つでもある上記の条件を順守したうえで販売しております。また必要に応じ、当社規約の写しをご用意いたします。

**耐候性/再剥離性

耐候性および再剥離性は、アジア太平洋地域での気候条件をもとにしております。実際の性能寿命は、被着体の状態、使用環境ならびに製品のメンテナンス状態によって異なります。例えば標識が、北半球の南部または南半球の北部などの高温地帯や、産業汚染地域または高地にて長時間使用される場合には、製品の耐候性は低下いたします。

*本製品はほとんどのプリンターとインクの組み合わせに対応しております。テストの上、ご使用ください。

***本資料の印刷時点では、情報を入力することができておりません。

耐薬品性:

テスト用パネルへ添付後 72 時間経過したサンプルを、試験用の薬品へ一定時間浸す。サンプルを薬品より取り出した 1 時間後にサンプルの劣化状態を検査。

耐食性:

アルミニウムへ貼付したサンプルを 35°C の塩性ミスト(塩分 5%)にさらす。暴露後、サンプルが剥離されたアルミニウムへ錆の痕跡がないか検査。