

製品データシート**WHPP80MATTC/AT20/G80W****製品コード: BW0116U3****改定日: 2014/08/11****表面基材:**

WHPP80MATTC は印刷用トップコートを施したマット白色の二軸延伸ポリプロピレンフィルムです。

厚さ: 80 μ m ($\pm 10\%$) ISO 534
坪量: 62 g/m² ($\pm 10\%$) ISO 536

剥離紙:

G80W はオートラベリング用設計の、スーパーカレンダー処理した白色グラシン紙です。

厚さ: 68 μ m ($\pm 10\%$) ISO 534
坪量: 80 g/m² ($\pm 10\%$) ISO 536

粘着剤:

AT20 は、永久接着のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。良好な初期タック、低温での接着性能に優れております。様々な被着体に使用可能です。アメリカ食品医薬品局 (FDA175.105) の安全基準に適合しております。

最低貼付温度: -25°C 以上
使用温度範囲: -50°C ~ $+93^{\circ}\text{C}$
初期粘着力: 7 N/in 以上 FTM#9 ガラス
粘着力(90°): 5.2 N/in 以上 FTM#2

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

主な用途:

加工から最終使用に至るまで、良好な粘着性能や、高品質・高画質が要求される用途へのご使用に最適です。

加工と印刷方法:

スクリーン、UV レタープレス、フレキソで印刷可能です。最終インク選定の前に、社内テストにてご確認ください。ハイスピードでの、ダイカット、カス上げが可能です。様々な形状デザインにも、一般的なラベリング方式で対応可能です。

製品保存期間:

適切な保管条件下で納入後 6 ヶ月
(温度: $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 50% \pm 5%)

注意項目:

乾燥環境での加工は静電気発生による、加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用をお勧め致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性が御座いますので、保管条件にご注意願います。

加工前の実使用条件下での評価実施をお願いいたします。

製品保証(Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリー・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。