

**製品データシート**  
**CLPET16/S692D/BG40****製品コード: BW6050****改訂日: 2014/07/16****表面基材:**

CLPET16 は、透明ポリエステルフィルムです。

厚さ: 16 $\mu$  m(±10%) ISO 534  
坪量: 22 g/m<sup>2</sup> (±10%) ISO 536**剥離紙:**

BG40 はオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した青色グラシン剥離紙です。

厚さ: 54 $\mu$  m(±10%) ISO 534  
坪量: 62 g/m<sup>2</sup>(±10%) ISO 536**粘着剤:**

S692D は、透明な永久接着のエマルジョン型粘着剤です。様々な被着体に使用可能で UV 耐性および耐候性に優れております。

最低貼付温度: + 5°C以上  
使用温度範囲: -20°C~+80°C  
初期タック: 3.5 N/in 以上 FTM#9  
粘着力(90° ): 2.5 N/in 以上 FTM#2

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

**用途と使用:**

本製品は PET フィルムの耐薬品性や強度が要求される工業用途のオーバーラミネーションフィルムとして最適です。

**加工と印刷方法:**

一般的なオーバーラミネート方法でご使用頂けます。

**製品保存期間:**

適切な保管条件下で納入後 6 ヶ月

(温度: 22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

**注意項目:**

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

**製品保証(Limited Warranty)**

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリー・デニソンジャパン・マテリアルズ(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。