

**製品データシート****50u clear PET NTC/SR115/Polycoated liner****製品コード: BW7519****改訂日: 2014/07/16****表面基材:**

50u clear PET NTC は、透明ポリエステルフィルムです。表面にコロナ処理されています。

厚さ: 50  $\mu$  m( $\pm$ 10%) ISO 534坪量: 47 g/m<sup>2</sup>( $\pm$ 10%) ISO 536**剥離紙:**

Polycoated liner はポリコーティングをしたスーパーカレンダー加工した白色グラシン紙です

厚さ: 92 $\mu$  m( $\pm$ 10%) ISO 534坪量: 100 g/m<sup>2</sup>( $\pm$ 10%) ISO 536**粘着剤:**

SR115 は、アクリル系溶剤型再剥離粘着剤です。

初期粘着限度: + 5°C以上

粘着維持温度: -20°C~+80°C

初期粘着力: 4.0-5.5N/25mm FTM#9 ステンレス

粘着力(90° ):20分 3.5-6.5 N/25mm FTM#2 ステンレス

粘着力(90° ):24時間 5.0-8.5 N/25mm FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

**主な用途:**

内容物にアルコール等の薬品を含んだウェットティッシュ用のフタ材として最適です。

**加工と印刷方法:**

インク選定の際は、事前テスト実施を推奨いたします。

ダイカットは、平圧での加工を推奨致します。ロータリーダイでのご使用時は、加工性にご注意願います。

**製品保存期間:**

適切な保管条件下で納入後 6ヶ月

(温度:22°C $\pm$ 2°C、相対湿度 50% $\pm$ 5%)

**注意項目:**

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性が御座いますので、保管条件にご注意願います。

加工前の実使用条件下で評価実施をお願い致します。

**製品保証(Limited Warranty)**

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリー・デニソン・ジャパン(株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。