

### 表面基材

Woodfree 70 は、白色上質紙です。

厚さ: 86 µm ( $\pm 10\%$ ) ISO 534

坪量: 70 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) ISO 536

### 剥離紙

BG40#White n.i.はオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した白色ダイレクトグラシン剥離紙です。

厚さ: 55 µm ( $\pm 10\%$ ) ISO 534

坪量: 61 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) ISO 536

### 粘着剤

AP104 は永久接着のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。アメリカ食品医薬品局(FDA175.105)の安全基準に適合しております。

最低粘着温度: + 10°C

使用温度範囲: -50°C ~ +90°C

初期粘着力: 16.0N/in (又は基材破れ) FTM#9 ステンレス

粘着力 (90°, 24 時間): 9.5N/in (又は基材破れ) FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

印刷用ラベルとして最適です。

### 加工と印刷方法:

当製品は、通常の全ての印刷方式で印刷可能です。

ダイカット及びカス上げは平圧、ロータリー共に高速で良好に加工可能です。

### 製品保存期間:


適切な保管条件下で納入後 6 ヶ月

(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

## AW1418

### Woodfree 70 / AP104 / BG40W

**白色セミグロス上質紙/  
一般強粘着(低温対応可) / グラシン紙(白)**



Woodfree 70

AP104

BG40W

### 注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/11/01

## エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。

尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものであります。使用者は上記に表されている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。

当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6 ヶ月となります。

製品販売後 6 ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。