

表面基材

45u Bright Silver PET TC は、印刷用トップコートを施した銀艶蒸着のポリエステルフィルムです。

厚さ: 45 μm(±10%) ISO 534

坪量: 64 g/m2(±10%) ISO 536

剥離紙

BG50W imp はオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した白色ダイレクトグラシン剥離紙です。*裏面ロゴ印刷有り

厚さ: 70 μm(±10%) ISO 534

坪量: 80 g/m2(±10%) ISO 536

粘着剤

AR107は透明なアクリル系エマルジョン型粘着です。強粘着ながら再剥離・再貼付性に優れています。

最低貼付温度: -5°C

使用温度範囲: -25°C ~ +90°C

初期タック: 6 N/in FTM#9 ステンレス

粘着力(90°, 20分): 3 ~ 6.5 N/in FTM#2 ステンレス

粘着力(90°, 24時間): 4 ~ 7 N/in FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

用途と使用:

本製品はPOPラベルや再貼付性が求められる用途に適しています。ウェットティッシュ等、濡れた面に直接触れる用途には適していません。

加工と印刷方法:

フレキシ、レタープレス、オフセット等の従来の印刷方法にご対応しています。

適切な印刷結果を得るために、インク選定の事前テストを実施願います。

ダイカットおよびカス上げは平圧、ロータリーともに高速での加工が可能です。

製品保存期間:


適切な保管条件下で納入後 6ヶ月

(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

BWS919

45u Bright Silver PET TC/ AR107/BG50W imp

蒸着PET/再剥離粘着剤グラシン紙(白)



45u Bright Silver
PET TC

AR107

BG50W imp

注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/10/31

エイブリィ・デニソン・ジャパン・マテリアルズ株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。

尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。

当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。

製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。