

Avery Dennison[®] MPI 1105 Supercast Easy Apply[™] RS

長期再剥離 汎用インクジェットメディア(プレミアムグレード)

特長

- 凹凸面にも優れた追従性
- 優れた耐候性能を持つ長期グレード
- 各種のインクジェットプリンターに対応し、美しく鮮やかな仕上がりが
- 加熱剥離により粘着剤残留を最小限に抑えることが可能
- エア抜け可能な溝を持つ粘着剤 (Easy Apply[™])
- 滑らせながらの位置決め作業が可能な粘着剤 (RS)
- 優れた寸法安定性
- 高光沢
- 高遮断性

施工時の注意点

- 水を使用した貼付けはしないで下さい。
- インク総使用量は 270%以下を推奨しております。
- 本製品は車両の深い凹みへの施工には適していません。MPI 1105 Supercast LTR をご使用ください。

使用目的

MPI 1105 Supercast Easy Apply[™] RSは、長期グレードのキャスト塩ビフィルムです。車両ラッピングや長期屋外広告に使用できます。

印刷・加工方式*

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> フラットベッド式カット | <input type="checkbox"/> 感圧ラミネート |
| <input type="checkbox"/> フリクションフィード式カット | <input checked="" type="checkbox"/> ラテックスインクジェット |
| <input type="checkbox"/> ハンドカット | <input checked="" type="checkbox"/> 環境対応溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> ダイカット | <input checked="" type="checkbox"/> 溶剤系インクジェット |
| <input type="checkbox"/> スクリーン印刷 | <input checked="" type="checkbox"/> UV硬化型インクジェット |

製品構成



表面基材:
51 μm
白色 / グロス
スーパーキャスト塩ビ



粘着剤:
アクリル系長期再剥離型
グレー
再剥離: 最長5年



剥離材:
両面PEコート紙



耐候性:
最長7年間(印刷なしの状態)
(弊社試験の結果に基づき
予測される年数であり、
保証年数ではありません)

適用被着面:
平面、リベット・コルゲートのある平面、
複雑な曲面

アプリケーション

- 車両(トラック、バス、乗用車等)
- 鉄道
- 屋外広告
- 展示会
- フロア

物理特性

基本情報

厚み(表面基材のみ)	ISO534	51 µm
厚み(粘着剤)	ISO534	25 µm
寸法安定性		< 0.4 mm
引張強度		0.7 ~ 1.5 kg/cm
伸び		> 200%
光沢	@ 60°	90%
保存期間	22° C, 50-55 %RH環境下	1年(半年以内のご使用をお勧め致します)
使用温度限界		-45 ~ 82 °C
再剥離性** ***	製造元で加工された平滑な塗装面	最長5年間

粘着特性

粘着力	15分後	315 N/m
	24時間後	367 N/m
(FINAT FTM-1, 対ステンレス)	1週間後	700 N/m

耐久性

可燃性		自己消火
耐候性**	垂直暴露試験	最長7年間(印刷なし)
耐薬品性		大半の弱酸性、アルカリおよび塩溶液に耐性あり 7°C(平面)
施工時の最低温度		10°C(平面やリベット、コルゲートのある面) 16°C(複雑な局面)

注記:

ラミネート加工、ワニス塗り、トリミング、カッティングならびになりつけ等の施工を行う際には、本製品がきちんと乾燥/硬化しており、きれいな状態であることを確認してください。溶剤などの残留がある場合、製品の特性や属性に変化が生じる場合があります。

大切なお知らせ

物理特性における情報は信頼性の高い試験に基づいて行われております。なお、本書に記載されている数値は標準値であり、保証値ではありません。購入者はその使用目的に関わらず、製品の適合性を検証するようお願いいたします。

また記載の技術データは、予告なしに変更されることがあります。

保証

Avery Dennison® ブランドの製品は、入念な品質管理のもとで製造されており、その材質および仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。販売時に、不具合が見つかった場合には無償にて交換いたします。いかなる状況においても、当社の購入者に対する債務総額は欠陥製品代金を上回ることはございません。販売員、販売代理人または代理店には、これらの保証を与えたり、または意義を唱えたりする権限は一切ございません。

Avery Dennison®ブランドの製品は、当社の販売条件の規約の1つでもある上記の条件を順守したうえで販売しております。また必要に応じ、当社規約の写しをご用意いたします。

*本製品はほとんどのプリンターとインクの組み合わせに対応しております。テストの上、ご使用ください。

**耐候性/再剥離性

耐候性および再剥離性は、アジア太平洋地域での気候条件をもとにしております。実際の性能寿命は、被着体の状態、使用環境ならびに製品のメンテナンス状態によって異なります。例えば標識が、北半球の南部または南半球の北部などの高温地帯や、産業汚染地域または高地にて長時間使用される場合には、製品の耐候性は低下いたします。

***ニトロセルロース塗料、スクリーン印刷直後のインク、ABS、ポリスチレンおよび特定のPVCに貼り付けた場合には剥離ができません